

# Decor Klarlak Blank



*Giver en hård og slidstærk overflade*

*Kan anvendes som beskyttelseslak på bejdsede overflader, træimitationer og marmoreringer*

*Giver et smukt blankt slutresultat*

Beckers Decor Klarlak Blank er en lys klarlak som anvendes til lakering af møbler, træværk og andet træ indendørs. Decor Klarlak er også egnet som beskyttelseslak på laseringer i vandfortyndbare produkter. Med Beckers Decor Klarlak Blank får du en smuk, hård og stærk blank overflade.

## Teknisk information

### BRUGSOMRÅDE

Interiør

### RÆKKEEVNE

8 - 12 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Blank

### VÆRKTØJ

Pensel

### PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur

### TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

### LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 2 timer. Overmalbar efter 16 timer.

### BINDEMIDDEL

Akryl

### VOC

Grænseværdi (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For seneste version: [www.beckers.dk](http://www.beckers.dk)



Opbevares frostfrit



## Forberedelse af overfladen

Sørg for, at overfladerne er rene og frie for støv.

Tidligere lakerede træoverflader slibes og støves af.

Påført træbejds udjævnes med klud eller svamp til overfladen er næsten tør. Vent 6 timer, før overfladen slibes og lakeres med Decor Klarlak.

## Påføring

Behandl 2 gange med let slibning mellem lagene. Lad tørre natten over mellem behandlingerne.

Lakken er hvid/mælkeagtig ved påføring. Bliver klar og transparent, når den er tør.

## Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malinger skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

## Vigtigt

Omrøres godt før og under anvendelse.

Alkyd og linoliebaserede malinger gulner, hvis de overlakeres med vandopløselig klarlak.

Undgå lakering, hvis overfladen er koldere end +10°C.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

*Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.*