

Decor Klarlak Halvblank



Giver en hård og slidstærk overflade

Kan anvendes som beskyttelseslak på bejdsede overflader, træimitationer og marmoreringer

Giver et smukt halvblankt slutresultat

Beckers Decor Klarlak Halvblank er en lys klarlak, som anvendes til lakering af møbler, træværk og andet træ indendørs. Decor Klarlak er også egnet som beskyttelseslak på laseringer i vandfortyndbare produkter. Med Beckers Decor Klarlak Halvblank får du en smuk, hård og stærk halvblank overflade.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Interiør

RÆKKEEVNE

8 - 12 m²/l

GLANS

Halvblank

VÆRKTØJ

Pensel

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 2 timer. Overmalbar efter 12 timer.

BINDEMIDDEL

Akryl

VOC

Grænseværdi (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit



Forberedelse af overfladen

Sørg for, at overfladerne er rene og frie for støv.

Påføring

Påfør Decor Klarlak tyndt med rengjort filterrulle og slutmal med pensel.

Overflader, som udsættes for hård slitage, lakeres 2 gange med en nats tørring mellem behandlingerne.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingsrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vigtigt

Omrøres godt før og under anvendelse.

Alkyd og linoliebaserede malinger gulner, hvis de overlakeres med vandopløselig klarlak.

Undgå lakering, hvis overfladen er koldere end +5°C.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.