

Scotte 7



*Alsidig mat væg og loftmaling, som giver en let aftøringsbar overflade
Giver en jævn overflade, tørrer hurtigt og overmalbar efter 3 timer
Skånsom for arbejdsmiljøet*

Mal med en alsidig maling, som gør arbejdet effektivt og skånsomt. Scotte 7 er en mat væg- og loftmaling som anvendes til ny- og ommaling, hvor en vaskbar overflade ønskes. Egnede til maling af flader af sandspartel, puds, beton, træfiber-, spån- og gipsplader samt væv. Malingen giver en fin struktur, tørrer hurtigt og kan overmales allerede efter ca. 3 timer. Scotte 7 er desuden ekstra skånsom mod miljøet, da den er fri for organiske opløsningsmidler og bindemidler, og er anbefalet af svenske Astma&Allergi-förbundet. Derfor er malingen særligt egnet til allergifølsomme miljøer såsom børnehaver, børnehaveklasser og hospitaler.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Interiør

RÆKKEEVNE

8 - 10 m²/l

GLANS

Mat

VÆRKTØJ

Sprøjte, pensel, rulle

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +5°C op til ca. +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 0,5 timer. Overmalbar efter 3 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED

Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL

Vinyl acetate ethylene (VAE)

VASKEKLASSE

SFS-EN 13300 class 2, ISO 11998.

TØRSTOFINDHOLD VÆGT

53 %

TØRSTOFINDHOLD VOL.

39 %

VOC

Grænseværdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit



Det svenske Astma- og Allergiförbundets anbefaling gælder ikke under påføring af malingen, men først to uger efter påføring. Udvis forsigtighed under påføring, og sørg for god ventilation de to første uger.

Forberedelse af overfladen

Umalede overflader:

Rengør overfladerne for snavs og støv. Grund med Scotte Grund.

Tidligere malede overflader:

Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Blanke overflader slibes matte med sandpapir eller Scotch-Brite.

Limfarvemalede overflader:

Vask af med vand. Grund med Beckers Tapetgrund.

Kalkede overflader:

Skrab og børst ordentligt. Grund med Beckers Tapetgrund.

Spartling og reparation:

Anvend Scotte spartelsortiment.

Påføring

Mal 1-2 gange med Scotte 7.

Forbrug 8-10 m².

Det egentlige forbrug afhænger altid af påføringsmetode, temperatur og underlagets beskaffenhed.

Når du er færdig med at male

Affald skal afleveres til kommunale modtagestationer for kemikalieaffald, eller til modtagere der er godkendt registreret til at modtage denne type affald.

Vedligehold

Daglig pleje:

Rengør overfladen med universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel og skyl efter med lunkent vand. For bedste resultat, vask hele væggen nedefra og op. Husk at udlufte så væggene tørrer hurtigere.

Pletfjerning:

Anvend universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel. Madlavningssedde fjerner rustpletter.

Sorte misfarvninger (metalfarvning) som f.eks. fra nøgler eller metalringe, som er gnedet mod overfladen, fjernes med viskelæder. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler eller sprit.

Reparationsmaling:

Mal med samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet blandingsforhold kan der opstå farveforskelle.

For at undgå struktur-, farve- og glansforskelle males fra hjørne til hjørne. Ved udbedring/reparation af pletter; prøv at efterligne væggen struktur ved at bruge samme type rulle som tidligere for at undgå struktur-, farve- og glansforskelle.

Øvrigt:

Malingens gode egenskaber opnås først efter 14 dages tørretid ved normal rumtemperatur (23°C). Undgå at udsætte væggene for snavs eller rengøring, før de er færdighærdede.

Vigtigt

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +5°C.

Omrøres før anvendelse.

Ved sprøjtemaling anvend altid ansigtsmaske og heldækkende arbejdstøj.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.