

# Vådromsmaling



*Giver en vandtæt og slidstærk overflade  
Giver en smudsafvisende overflade, som er let at holde ren*

Beckers Vådromsmaling er en halvblank dækfarve, som anvendes i rum udsat for vand såsom bryggere og badeværelser. Malingen giver en vandtæt, slidstærk og halvblank overflade, som er let at holde ren. Vådromsmaling indgår sammen med Vådromsgrund i Beckers malingsystem.

## Teknisk information

**BRUGSOMRÅDE**  
Interiør

**RÆKKEEVNE**  
- 7 m<sup>2</sup>/l

**GLANS**  
Halvblank

**VÆRKTØJ**  
Pensel, rulle, sprøjte

**PÅFØRINGSTEMPERATUR**  
Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur

**TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV  
LUFTFUGTIGHED**  
Klæbefri efter 2 timer. Overmalbar efter 3 timer.

**BINDEMIDDEL**  
Akryl

**VOC**  
Grænseværdi (Kat A/b): 100 g/l (2010). Produktets VOC  
< 100 g/l.

For seneste version: [www.beckers.dk](http://www.beckers.dk)



Opbevares frostfrit

## Forberedelse af overfladen

Overfladerne skal være rene og tørre. Absorberende overflader skal forlimes med Vådumsgrund fortyndet med vand i forholdet 1:1.

Tidligere malede overflader:

Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Blanke overflader slibes matte med mellemgroft sandpapir. Gammel latexmaling kan opløses med Vådumsdæk, grund derfor med Vådumsgrund.

Vinyltapeter:

Løse vinyltapeter nedrives. Vinyltapeter, der ikke kan nedrives, rengøres for kalk, sæberester og smuds. Derefter tørres af med Rød Etanol for at løsne rester af blødgøringsmiddel. Bløde og tykke PVC-materialer fjernes helt.

Puds, beton, gipsplader:

På- og bredspartling foretages med Scotte LW eller Beckers Vådumsspartel.

Behandling:

Vævet limes og grundes med Vådumsgrund.

## Påføring

Færdigmal 1-2 gange med Vådumsmaling.

## Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingerester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

## Vedligehold

Beckers Vådumssystem giver en meget vandbestandig, slagfast og smudsafvisende overflade. Hver komponent i systemet indeholder et middel, der hindrer mug.

Rengøring:

Et vådrum kræver ekstra pleje og regelmæssig rengøring for at beholde sit flotte udseende længere. Normal rengøring foretages med almindeligt syntetisk vaskemiddel. Rengøringsmiddel og redskaber med slibeegenskaber skal ikke anvendes. Anvend heller ikke sprit eller kraftige opløsningsmidler, da de kan opløse malingen. Vask som regel nedefra og op og skyl derefter med rent vand og tør overfladen.

Væggene skal også gøres rene regelmæssigt for kalkaflejringer og sæberester m.m. Dette er især vigtigt for udsatte steder som bruserum, under og omkring badekar og tørrestativ. Anvend kalkopløsende rengøringsmiddel som f.eks. Kalkosan og blød børste. Skyl efter med rent vand og tør overfladen.

Pletfjerning:

Beckers Alge og Mugmiddel har en blegende effekt og kan også være effektiv som pletfjerningsmiddel til snavs og mugpletter.

Reparation/Maling:

Ved opfriskning eller farveændring kan malingen foretages i vådrummet forudsat at underlaget er intakt og tidligere malet med godkendt MVK vådrumssystem, klasse VT eller VA. Underlag/Malerlag, som ikke er intakte, kan ikke overmales, men skal nedtages og genopbygges.

Øvrigt:

Overfladerne bør behandles forsigtigt efter nymaling. Overfladerne skal tørre i mindst 7 døgn, før de udsættes for fugtig rengøring.

Gør det til en vane at fjerne vand fra gulvet med gummiskrabere. Træk ikke badebøjler sammen og åbn døren på klem. På den måde kan luftfugtigheden holdes nede og mugvækst begrænses. Kontrollér jævnligt, at tætninger ved rør og gennemføringer er intakte.

Tætn nye skruerhuller og gennemføringer omgående. Sørg for, at ventilationen er velfungerende.

*Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.*

## Vigtigt

OBS! Mal ikke på overflader, som har lavere temperatur end +10°C.

Vent mindst en uge før overfladen spules med vand.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

*Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.*